

Shine Systems

Top Coat 2.0 – Ультрасовременное гидрофобное покрытие для ЛКП автомобиля. Обладает повышенной тактильной гладкостью. Состоит из органических и неорганических полимерных соединений.

Не содержит молекул фтора. Благодаря новой формуле возможно наносить даже во влажном помещении. Для максимального эффекта рекомендуемое количество слоев - 2.

- Усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП.
- Максимальная защита от УФ-лучей.
- Эффект самоочистения.
- Придает ЛКП высокий уровень гладкости, препятствуя образованию царапин.
- Уменьшает риск образования и развития коррозии.
- Защищает ЛКП от агрессивного химического воздействия окружающей среды.

Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия 12 месяцев в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.



- Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.
- Оптимальная температура в помещении +10-25 °С, влажность 20-80%.
- Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки нанесения.
- Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27 °С.

Инструкция по применению:

Подготовка

- Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.
фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993
фаза 2: Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 /
Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988
- Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, металлических вкраплений, колодочной пыли составами BitumOff, IronOff.
BitumOff - арт. SS913 / IronOff - арт. SS907
- При необходимости выполните механическую чистку кузова синтетической глиной ClayBar, либо рукавицей автоскраб ClayGlove с применением лубриканта.
ClayBar - арт. SS530 / ClayGlove - арт. SS730 / Lubricant - арт. SS875
- Отполируйте автомобиль исходя из состояния лакокрасочного покрытия.
Не рекомендуется наносить состав на неотполированный автомобиль!
- Перед нанесением состава необходимо обезжирить ЛКП в два этапа: спиртовым составом IPA и сольвентным Check&Prep для максимального очищения и качественной подготовки поверхности.
IPA - арт. SS912 / Check&Prep - арт. SS734

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ ФЛАКОН.

Нанесение состава

- Перед началом работы тщательно встряхните флакон и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок.
[Coating Sponge - apr. SS901](#)
- Состав наносится участками 0,5-1м2 в зависимости от условий нанесения и опыта мастера. Располировка производится через 30-60 секунд после нанесения микрофибровым полотенцем прямыми движениями. Повторное нанесение второго слоя без выдержки увеличит срок службы покрытия и гидрофобные свойства.
- Сразу приступайте к располировке состава микрофиброй
- Для качественной располировки рекомендуем использовать микрофибру Edgeless Towel.
[Edgeless Towel - apr. SS996 \[apr.:SS446\]](#)
- Стороной с коротким ворсом располируйте состав до его прозрачности убирая излишки состава с поверхности.
- Используя инспекционный фонарик, пушистой стороной микрофибры располируйте состав равномерно, не допуская нерасполированных участков, разводов.
- Дополнительно проверьте качество нанесения состава инспекционным фонариком.
- Сразу после нанесения первого слоя нанесите второй слой.
- Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед выдачей авто 8 часов.
- Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными составами.

Рекомендации по уходу

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

- Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем DelicateWash или GentleWash.
[Delicate Wash - apr. SS643 / Gentle Wash - apr. SSBL993](#)

Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb или SlideShampoo.

- [Cherry Bomb - apr. SS958 / Slide Shampoo - Cola apr. SSBL987 / Banana apr. SSBL985 / Apple apr. SSBL988](#)

В целях профилактики образования водного камня и минеральных отложений особенно в летний период, рекомендуется каждую третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного

- шампуня Acid Shampoo.

[AcidShampoo - apr. SS650](#)

Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить гидрофобность защитного покрытия.

- Допускается использование состава FastQuartz для усиления гидрофобного эффекта и консервации поверхности.

[FastQuartz - apr. SS765](#)

- На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel.

[EasyDry Towel - apr. SS889](#)