

# Shine Systems

**Glass Coat** – Состав создаёт гидрофобное покрытие на стёклах автомобиля, которое повышает комфорт и безопасность вождения. В дождливую погоду стёкла дольше остаются чистыми, в зимнее время снижается образование наледи.

- Сокращается использование стеклоомывающей жидкости.
- Увеличивается срок службы щёток стеклоочистителя.
- Стекло меньше затирается и царапается.

**Срок службы покрытия до 12 месяцев** в зависимости от условий эксплуатации и состояния стёкол.



Температура воздуха от +15 до +25С.

Влажность воздуха не выше 65%

ПРИ РАБОТЕ С СОСТАВОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСКА И ПЕРЧАТКИ). ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ПРОМЬТЬ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Инструкция по применению:

### Подготовка

- Стекло должно быть очищено от всех типов загрязнений. Для достижения максимального результата рекомендуем выполнить механическую очистку от остаточных загрязнений и минеральных отложений составом Abrasive Prep (Apt.:SS579).
- Нанесите небольшое количество состава Abrasive Prep на фетровый аппликатор Glass Applicator (Apt.:SS590).
- Круговыми движениями с небольшим нажимом на аппликатор очистите стекло.
- Удалите остатки пасты, обезжирьте стекло спиртовым составом IPA (Apt.:SS912).

**ВАЖНО!** В процессе нанесения состава избегайте попадания влаги.

### Нанесение

- **ВАЖНО!** Перед нанесением необходимо встряхнуть флакон в течении 10 сек. Равномерно пропитайте аппликатор составом.
- Наносите состав на стекло круговыми движениями, вертикальными полосами от края до края стекла. Наносите состав равномерно, без пропусков, с небольшим перекрытием ранее нанесенного участка.
- По мере необходимости добавляйте состав на аппликатор.
- Время выдержки состава перед полировкой 15-20 минут.
- Далее располируйте состав микрофиброй до полной прозрачности стекла. Проверьте стекла инспекционным фонариком.

Рекомендации  
по уходу

Не допускать попадания влаги в течении 8 часов после нанесения.

Не мыть обработанное стекло с химией в течении 4 дней после нанесения.